




STANDARD COMPOUNDS

Proprietà Property	Metodo di prova Test method	Unità di misura Unit	Vergine Virgin	Compound G Standard G Standard Compounds					
			G400 VIRGIN PTFE	G403 15% GLASS FIBER	G405 25% GLASS FIBER	G412 15% GRAPHITE	G415 25% SOFT CARBON	G453 25% CARBOGRAPHITE	G458 60% BRONZE 2% CARBON
STAMPATI/MOULDED									
Peso specifico Specific gravity	ASTM D792	g/cm ³	2.14 - 2.18	2.19 - 2.22	2.23 - 2.25	2.10 - 2.15	2.05 - 2.11	2.05 - 2.11	3.80 - 3.90
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ASTM D696	1/°C • 10 ⁻⁵	12 - 13	11 - 13	7.5 - 11	12 - 13	12 - 13	10 - 12	8 - 9
Durezza Shore D Hardness Shore D	ASTM D2240	Punti/ Points	≥ 58	60 - 65	62 - 67	55 - 60	60 - 65	62 - 67	65 - 70
Resistenza a trazione Tensile strength	ASTM D4894 ASTM D4745	N/mm ²	≥ 24	17 - 24	14 - 21	15 - 20	15 - 20	14 - 18	17 - 23
Allungamento a rottura Elongation at break	ASTM D4894 ASTM D4745	%	≥ 250	250 - 300	230 - 270	170 - 250	150 - 200	70 - 120	100 - 160
Resistenza a compressione all'1% di deformazione Compressive strength at 1% deformation	ASTM D695	N/mm ²	4 - 5	6 - 7	8 - 9	6.5 - 7.5	7 - 9	7 - 9	10 - 11
Deformazione sotto carico Deformation under load (24 h 13.7 N/mm ² 23°C)	ASTM D621	%	14 - 17	10 - 14	7 - 10	8 - 10.5	4.5 - 6.5	5 - 6	5 - 6
Deformazione permanente (come sopra dopo 24 h di recupero) Permanent deformation (as above, after 24-h relaxation)	ASTM D621	%	7 - 9	6 - 7	4 - 6.5	4 - 6	2.5 - 4	2.5 - 4	1.5 - 2.5
Coefficiente d'attrito dinamico Kinetic coefficient of friction	ASTM D1894	/	0.06	0.12	0.13	0.07	0.13	0.11	0.13
Fattore di usura a PV 100 Wear factor at PV 100	ASTM D3702	$\frac{\text{cm}^3 \cdot \text{min} \cdot 10^{-8}}{\text{Kg} \cdot \text{m} \cdot \text{h}}$	2900	10 - 20	10 - 15	60	20 - 30	16 - 20	10
ESTRUSI/EXTRUDED									
Peso specifico Specific gravity	ASTM D792	g/cm ³	2.14 - 2.18	2.18 - 2.21	2.22 - 2.24	2.09 - 2.14	2.04 - 2.10	2.04 - 2.10	3.80 - 3.88
Durezza Shore D Hardness Shore D	ASTM D2240	Punti/ Points	51 - 60	60 - 65	62 - 67	55 - 60	60 - 65	62 - 67	65 - 70
Resistenza a trazione Tensile strength	ASTM D4894	N/mm ²	≥ 20	≥ 15	≥ 13	≥ 14	≥ 14	≥ 12	≥ 13
Allungamento a rottura/ Elongation at break	ASTM D4745	%	≥ 200	≥ 200	≥ 180	≥ 70	≥ 100	≥ 50	≥ 80

 **I compounds di Guarniflon possono essere forniti sotto forma di lastre e nastri sfogliati, lastre stampate, tubi, tondi, estrusi o stampati, prodotti finiti.**
Tutti i semilavorati ed i prodotti finiti in PTFE caricato possono essere sottoposti a trattamento di cementazione.

 **All Guarniflon compounded PTFE products can be processed as skived sheets and tapes, moulded sheets, extruded or moulded tubes and rods, finished products, etc.**
All Guarniflon semi finished and finished products in compounded PTFE grades can be supplied fully or partially etched.

 **Die Guarniflon Compounds können als geschälte Platten und Folie, gepresste Platten, extrudierte oder gepresste Rohre und Stäbe, sowie Fertigteile hergestellt werden.**
Alle Halbzeuge und Fertigteile in PTFE Compound können auch auf Wunsch geätzt werden.

 **Les chargés Guarniflon se trouvent sous forme de plaques et bandes déroulées, plaques moulées, tubes, tiges, extrudés ou moulés, pièces finies.**
Tous les semi-produits et les pièces finies en PTFE chargé peuvent être traités pour être rendus collables.